

# ELASTER BM-3c BT (PMB 45/80 – 65)

## DÉFINITION:

Bitume polymère conforme à la norme EN 14023 obtenu par réaction chimique dans un bitume et des polymères élastomères spécialement formulé pour la fabrication et mise en œuvre d'enrobés bitumineux à températures inférieures à celles qui sont habituelles.

## SPÉCIFICATIONS:

Caractéristique	Unité	Norme	Min.	Max.
<b>Bitume d'origine</b>				
Pénétrabilité (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	45	80
Point de ramollissement	°C	EN 1427	65	-
Point de fragilité Fraass	°C	EN 12593	-	-15
Stabilité au stockage:		EN 13399		
• Différence en point de ramollissement	°C	EN 1427	-	5
• Différence en pénétrabilité (25 °C)	0,1 mm	EN 1426	-	9
Retour élastique (25 °C)	%	EN 13398	70	-
Point d'éclair	°C	EN 2592	235	-
Force-ductilité (5°C)	J/cm <sup>2</sup>	EN 13589	3	-
<b>Résistance au durcissement à 163°C</b>				
Variation de masse	%	EN 12607-1	-	1,0
Pénétrabilité résiduelle (25 °C; 100 g; 5 s)	% p.o.	EN 1426	60	-
Augmentation du point de ramollissement	°C	EN 1427	-	10
Diminution du point de ramollissement	°C	EN 1427	-	5

## APPLICATIONS:

- Enrobés tièdes.
- Enrobés bitumineux avec temps de déplacement ou mise en œuvre élevés.

Révision n°4 - Approuvé: 01/02/2023 – Prochaine révision: 01/02/2028

## TEMPÉRATURES DE TRAVAIL CONSEILLÉES:

- Température du liant (°C): 135- 170.
- Température de l'enrobé bitumineux (°C): 160 – 170.
- Température de compactage (°C): > 130.
- Température maximale de chauffage (°C): 180.

Révision n°4 - Approuvé: 01/02/2023 – Prochaine révision: 01/02/2028